



Voce di capitolato PAVIMENTO IDEALWORK® SASSOITALIA®

Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo lavato IDEALWORK®SASSOITALIA® LEVIGATO

Realizzazione di pavimentazione in spessore da 2 a 4 cm secondo la graniglia utilizzata, su sottofondo in calcestruzzo preesistente (fresco su duro). Il sottofondo dovrà avere una resistenza caratteristica non inferiore a RCK 25, resistenza allo strappo di almeno 1,5 N/mm², una maturazione di almeno 7 gg. ed essere compatto, esente da crepe e da efflorescenze. Su di esso, previa applicazione del primer di aggancio **IW Ideal-bond** in ragione di 2,00kg/m², verrà steso l'impasto cementizio composto da cemento 4,25 (bianco o grigio), **IW Colour-mix** e graniglia di colore e granulometria a scelta della DL. La superficie dovrà essere accuratamente lisciata con apposita tavola in acciaio tipo Big Blue, posa di **Antievaporante**, e a pavimento indurito coperto con TNT. Passati alcuni giorni, a seconda della stagione, si procederà alla levigatura con dischi diamantati fino a raggiungere il grado di lucentezza richiesto dalla DL.

Sulla superficie potrà essere applicato trattamento idro-sale repellente **IWAcquapel-S** oppure idro-olio repellente **IW Petrotex-S**, compensati a parte

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00i.v.