

Voce di capitolato PAVIMENTO IDEAL WORK<sup>®</sup> SASSOITALIA<sup>®</sup>

### Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo lavato IDEAL WORK<sup>®</sup> SASSOITALIA<sup>®</sup>

Realizzazione di pavimentazione in spessore da 2 a 4 cm secondo la graniglia utilizzata, su sottofondo in calcestruzzo preesistente (fresco su duro). Il sottofondo dovrà avere una resistenza caratteristica non inferiore a RCK 25, resistenza allo strappo di almeno 1,5 N/mm<sup>2</sup>, una maturazione di almeno 7 gg. ed essere compatto, esente da crepe e da efflorescenze. Su di esso, previa applicazione del primer di aggancio **IW Ideal-bond** in ragione di 2,00 kg/m<sup>2</sup>, verrà steso l'impasto cementizio composto da cemento 4,25 (bianco o grigio), **IW Colour-mix** e graniglia di colore e granulometria a scelta della DL. La superficie dovrà essere accuratamente lisciata con apposita tavola in acciaio tipo Big Blue, trattata con **Disattivatore IW tipo BA-CC**, ritardante di presa superficiale e curing compound con sistema anti-pioggia ed, entro le 24 ore successive, lavata con idropulitrice monospazzola a setole morbide.

Sulla superficie potrà essere applicato trattamento idro-sale repellente **IW Acquapel-S** oppure idro-olio repellente **IW Petroitex-S**, compensati a parte